BLA TEM PINTURAS
Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

FIJADOR SILIBLATEM



DESCRIPCION

Fijador a base de silicato potásico en solución acuosa.

PROPIEDADES

Gran poder de fijación en soportes minerales deleznables y elevada transpirabilidad en interiores y en exteriores.

APLICACIONES

Como preparación de superficies minerales muy absorbentes y/o de absorción irregular, antes de aplicar nuestra pintura Siliblatem.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto en bote: lechoso.
Aspecto en aplicación: transparente.
Fijación: excelente.
Permeabilidad al vapor de agua: muy elevada.
Secado: 30-60 mint.
Repintado: 4-8 horas.
Viscosidad: 13 ± 5" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,02 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento: 6-9 m^2/lt y mano.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de año en su envase original cerrado.
No inflamable C.O.V :2004 / 42 / II(A/h) (50/30) Max. COVS= 20 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general las superficies minerales han de estar limpias y secas. El mortero fraguado, mínimo 30 días. La superficie no puede tener pinturas viejas, hay
que eliminarlas totalmente.

MODO DE EMPLEO

Para obtener una excelente fijación debe diluirse en la siguiente proporción:
1 parte de Fijador Siliblatem con 1 parte de agua, para terminar con Siliblatem blanco; y 1 parte de Fijador Siliblatem con 1 parte de agua y 1 parte de Siliblatem color, para terminar con Siliblatem color.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 8ºC.
Las superficies que no se vayan a pintar (vidrio, piedra natural,cerámica, madera etc) deben protegerse con medidas adecuadas.
Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente con agua abundante.

PRESENTACION

En envases de 4 litros.
Colores: incoloro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.